


karta techniczna  
technical data sheet

Nazwa wzoru (Pattern name)	BATUMI
Gramatura (Weight)	230 g/m <sup>2</sup> (+/-2%)
Szerokość (Width)	140 cm (+/-2%)
Skład (Composition)	100% PES (Poliester)
Przeznaczenie (Destiny)	meble tapicerowane, dekoracje (upholstery, decoration)
Odporność na ścieranie (metoda Martindale'a) (wg normy: EN-ISO 12947-2) (Martindale abrasion)	>30.000 cykli (revs)
Odporność na przesunięcie w szwie (wg normy EN-ISO 13936-2) (Seam slippage resistance)	osnowa (warp) 3 mm wątek (weft) 3 mm
Pilling (wg normy: EN-ISO 12945-2)	4 (5000 cykli (revs))

## Czyszczenie (Cleaning)



1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyleminowania  
1. Piling is natural thing and cannot be fully overcome
2. Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne  
2. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible