







karta techniczna
technical data sheet

Nazwa wzoru (Pattern name)	ENDO
Gramatura (Weight)	269 g/m ² (+/-2%)
Szerokość (Width)	140 cm (+/-2%)
Skład (Composition)	100% PES (Poliester)
Przeznaczenie (Destiny)	meble tapicerowane, dekoracje (upholstery, decoration)
Odporność na ścieranie (metoda Martindale'a) (wg normy: EN-ISO 12947-2) (Martindale abrasion)	>50.000 cykli (revs)
Piling (Pilling) (wg normy: EN-ISO 12945-2)	4-5 (2000 revs)
Odporność na przesunięcie w szwie (wg normy EN-ISO 13936-2) (Seam slippage resistance)	osnowa (warp) 2 mm wątek (weft) 2 mm
Czyszczenie (Cleaning)	 nie prać (do not wash)  nie wirować (do not swirl)  nie wykręcać (do not squeeze)  nie wybielać (do not use bleach)  czyścić chemicznie (clean dry)  prasować w niskiej temperaturze (iron, low)
Odporność na wchłanianie (wg normy PN-EN ISO 4920:2013-02) (spray test)	3-4

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyleminowania
1. Piling is natural thing and cannot be fully overcome
2. Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne
2. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible

Tkanina ENDO posiada apreturę utrudniającą wchłanianie płynów **uniclean**.

