







LIRA

emotivero
FABRICS

NAZWA WZORU / PATTERN NAME	LIRA
SKŁAD / COMPOSITION	96% PES, 4% Nylon
GRAMATURA / WEIGHT	335 g/m² ± 2%
SZEROKOŚĆ / WIDTH	145 cm ± 2%
PRZEZNACZENIE / DESTINY	meble tapicerowane / upholstery furniture
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE METODA MARTINDALE'A (WG NORMY: EN-ISO 12947-2) / MARTINDALE ABRASION	> 35 000 cykli / cycles
PRZESUNIĘCIE W SZWIE (WG NORMY EN-ISO 13936-2) / SEAM SLIPPAGE RESISTANCE	osnowa / warp 3 mm wątek / weft 3 mm
MECHACENIE I PILLING (WG NORMY EN-ISO 12945-2) / PILLING	4 (2 000 cykli / cycles)
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4
CZYSZCZENIE / CLEANING	 <small>prać ręcznie delikatnie / hand washing</small>  <small>nie wirować / do not swirl</small>  <small>nie wykręcać / do not squeeze</small>  <small>nie wybielać / do not use bleach</small>  <small>nie czyścić chemicznie / do not dry clean</small>  <small>prasować w niskiej temperaturze / iron, low</small>

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
/ Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.

/ Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible.

